



ANTIRISALITA SF

Idrorepellente antiumidità

Cos'è

Microemulsione in acqua di oligomeri silano/silossanici, ad alta capacità di reticolazione e penetrazione nel cemento

Cosa fa

ANTIRISALITA SF è un idrorepellente di profondità pronto all'uso e ad azione rapida specifico per cemento.

Riduce l'assorbimento di acqua e blocca efficacemente la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su superfici a pavimento e rivestimento.

La completa azione idrorepellente di profondità si sviluppa nell'arco di qualche giorno.

Non altera l'aspetto né la traspirabilità del materiale trattato.

ANTIRISALITA SF è indicato come trattamento anti risalita preventivo da applicare almeno 2 giorni prima della resina permanente traspirante **SUPER FLOOR**.

Lo scelgo perché

- La sua compatibilità con **SUPER FLOOR** è testata
- Protegge il materiale dalla risalita salina
- E' calpestabile e sovraverniciabile nel tempo della completa asciugatura



Consumo indicativo medio

7 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

CEMENTO



Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione di ANTIRISALITA SF su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C).
- Lasciare asciugare almeno 48 h e comunque attendere la completa asciugatura prima di applicare **SUPER FLOOR** (GEAL).

Confezioni



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

ANTIRISALITA SF è pronto all'uso.

1. Applicare puro su superfici asciutte e pulite, con pennello o vello spandicera.
2. Stendere uniformemente e rimuovere eventuali eccessi.

Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol). Non utilizzare compressori.

